

INFORMACIÓN TÉCNICA

BRIK-CEN HM-129

COMPOSICIÓN

Cola sintética de poliacetato de vinilo.

APLICACIÓN

Es un adhesivo de uso general. Se caracteriza especialmente por su gran resistencia a la tracción y se utiliza en aquellos trabajos más exigentes. Se puede aplicar mediante métodos manuales (brocha, llanas, etc.) o también mecánicamente (encolados de rodillos).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Método	Unidades	Valores
Aspecto	VISUAL		Líquido amarillento
Viscosidad	UNE EN ISO 2555	mPa.s	15.000 ± 4.000
Contenido en sólidos	UNE 53356	%	54 ± 1
Resistencia a la tracción	EN 205	N/mm ²	14 ± 2

ALMACENAJE

Es conveniente mantener el adhesivo en lugares protegidos de las heladas y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +25°C.

CADUCIDAD

12 meses

PRESENTACIÓN

Contenedores y garrafas de 5 Kg. Garrafas y cubos de 20 Kg.

PRECAUCIONES

Para mayor información y precauciones de empleo consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

NOTA

En caso de duda, les rogamos consulten a nuestro departamento técnico, el cual les indicará el producto idóneo para su trabajo o bien realizará las pruebas necesarias para la elección del mismo.

La información técnica incluida en este documento, así como el asesoramiento de nuestro departamento técnico ya sea verbal o por escrito, es el resultado de nuestra experiencia con el producto y debe considerarse como colaboración sin compromiso, ya que la utilización y/o aplicación final de nuestros adhesivos queda fuera de nuestro control, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. El cliente es el responsable de confirmar y valorar previamente a su utilización, mediante prueba o ensayo que el producto se adapta al empleo requerido.

Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a garantizar la calidad de nuestros productos, conforme a nuestros estándares de calidad.