

INFORMACIÓN TÉCNICA BRIK-CEN CA-9

COMPOSICIÓN

Sellador Acrílico. Sellador monocomponente elaborado a base de una mezcla de resinas acrílicas en dispersión. Con resistencia al fuego una vez curado.

NORMATIVA

Sellador clasificado según la Norma EN 13501-1: 2002 como:

B ; S2 ; d 0

APLICACIÓN

- Juntas de bajo movimiento en muros cortafuegos y forjados.
- Sellado de conexiones donde se requiera protección contra el fuego.
- Sellado de juntas de bajo movimiento en general.
- Sellado de tuberías metálicas, pasos de instalaciones de cables, etc
- En general, en juntas donde se necesite una resistencia al fuego.

Las juntas deben estar limpias, secas y se deberá emplear en casos especiales una imprimación previa. (Consultar al departamento técnico).

Pintable y barnizable.

Temperatura de aplicación entre +5°C y +35°C.

No debe aplicarse cuando esté lloviendo o haya riesgo fuerte de lluvia inmediata.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<i>Característica</i>	<i>Método</i>	<i>Unidades</i>	<i>Valores</i>
<i>Aspecto</i>	VISUAL		Pastoso
<i>Viscosidad</i>			Tixotrópico
<i>Dureza</i>		SHORE A	32
<i>Pérdida de volumen</i>		%	10
<i>Tiempo de fraguado</i>			Según tamaño de junta y condiciones ambientales

ALMACENAJE

Almacenar en lugar fresco y seco. Temperatura de almacenaje recomendada entre +5°C y +35°C. Consumir preferentemente antes de los 18 meses desde su fabricación.

PRESENTACIÓN

Cubos de 6 Kg.

PRECAUCIONES

Para mayor información y precauciones de empleo consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

NOTA

En caso de duda, les rogamos consulten a nuestro departamento técnico, el cual les indicará el producto idóneo para su trabajo o bien realizará las pruebas necesarias para la elección del mismo.

La información técnica incluida en este documento, así como el asesoramiento de nuestro departamento técnico ya sea verbal o por escrito, es el resultado de nuestra experiencia con el producto y debe considerarse como colaboración sin compromiso, ya que la utilización y/o aplicación final de nuestros adhesivos queda fuera de nuestro control, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. El cliente es el responsable de confirmar y valorar previamente a su utilización, mediante prueba o ensayo que el producto se adapta al empleo requerido.

Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a garantizar la calidad de nuestros productos, conforme a nuestros estándares de calidad.